

MAGIX CONSOLIDANTE



Consolidante all'acqua monocomponente

IMPIEGO

MAGIX CONSOLIDANTE è un consolidante monocomponente a base di polimeri in dispersione acquosa. Applicato su ogni tipo di supporto assorbente ne migliora le caratteristiche meccaniche, questa caratteristica prestazionale migliora l'adesione dei successivi trattamenti (malte, adesivi, ecc), creando un supporto più stabile e forte per le successive lavorazioni. Trova applicazione anche come prodotto per rimuovere il fastidioso effetto spolvero dei materiali facciavista.

FORNITURA

- In taniche da 5 Kg e 10 Kg

CONSERVAZIONE

Il materiale può essere conservato per 12 mesi allo stato originale, in ambiente asciutto al riparo da raggi solari.

QUALITÀ

MAGIX CONSOLIDANTE è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalle norme europee. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

COMPOSIZIONE

MAGIX CONSOLIDANTE è una soluzione di polimeri sintetici a dispersione acquosa ed altri additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Procedere alla rimozione delle parti degradate e friabili mediante rimozione meccanica.

APPLICAZIONE

MAGIX CONSOLIDANTE trova impiego su tutti quei supporti che si presentano deboli e tendenti a sfarinare, non adeguatamente resistenti e non idonei a supportare successive lavorazioni. MAGIX CONSOLIDANTE viene applicato su supporti base gesso, cemento e/o cemento espanso, anidride, rasanti, autolivellanti, intonaci, betoncini, calcestruzzo, cartongesso, blocchetti in calcestruzzo autoclavato, mattoni facciavista, ecc.. Il prodotto dopo agitazione può essere applicato sul supporto per mezzo di pennello o rullo.

SCHEDA TECNICA

Aspetto	Lattice bianco
Densità a 23°C EN ISO 2811-1	1,15 ± 0,05 Kg/dm ³
pH a 23 °C , ISO 976	8,0 ± 1,0
Viscosità EN ISO 2431	7000 Cps
Rapporto di diluizione	1:1
Consumo su cartongesso	0,1-0,15 L/m ²
Consumo su superfici ad elevato assorbimento	0,15 -0,2 L/m ²
Tempo di maturazione	24 h

AVVERTENZE

- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Proteggere da pioggia e acqua nelle prime 24 ore.
- Evitare la brusca essiccazione per irraggiamento, alte temperature o forte ventilazione nelle prime 24 ore.
- Teme il gelo