Conforme alla norma europea **UNI EN 13279-1 B1-50-2**

INTOPLASTER



Intonaco di fondo a base di gesso e calce per interni



COMPOSIZIONE

INTOPLASTER è un intonaco di fondo a base di gesso emidrato, calce idrata, inerte calcareo e additivi specifici che ne migliarano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

INTOPLASTER è un intonaco di fondo per soli interni da applicare su supporti in laterizio, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, tufo.

FORNITURA

• Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.
• Sfuso in silo.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Le superfici polverose, ammalorate, soggette a sgretolamento e/o con proprietà meccaniche scadenti devono essere precedentemente trattate con consolidanti di superficie. I giunti di elementi diversi devono essere armati con una rete in fibra di vetro alcalinoresistente immersa nell' intonaco. Le fughe orizzontali e verticali tra i mattoni devono risultare ben riempite, tutti i fori o squarci della muratura devono essere precedentemente chiusi. Utilizzare guide e paraspigoli per una omogenea distribuzione del prodotto nel pieno rispetto della piombatura delle pareti.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

INTOPLASTER è lavorato con macchine intonacatrici tipo PFT, PUTZKNECHT, TURBOSOL o similari. Per applicazioni manuali aggiungere ad ogni sacco circa 6,50 litri di acqua pulita e mescolare a mano o con agitatore meccanico sino al raggiungimento della consistenza desiderata per non oltre 2 minuti. **INTOPLASTER** viene applicato in un unico strato sino a coprire spessori compresi tra 10-20 mm spruzzando dal basso verso l'alto e correggendo l'impasto con passi orizzontali e verticali tramite l'uso di un apposita staggia. Per spessori superiori, applicare più strati con la tecnica "fresco su fresco". Frattazzare l' intonaco quando sicuri che questo abbia aggiunto un adeguato grado di indurimento, tramite frattazzo in plastica o legno. Spianare l'intonaco con finiture a getto e rasare il tutto con i nostri prodotti di lisciatura.

CONSERVAZIONE

Il materiale se conservato su locali asciutti conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

INTOPLASTER è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea **EN 13279**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un un elevato standard qualitativo.

CAM

INTOPLASTER CAM, su richiesta, puo' essere fornita con un contenuto di materia riciclata del 20% sul peso del prodotto certificato secondo schemi REMADE IN ITALY (CAM - Criteri ambientali minimi) secondo Decreto 23 Giugno 2022 n.256.

SCHEDA TECNICA	
Granulometria (EN-1015-1)	< 1,5 mm
Acqua d'impasto	26%
Massa volumica apparente	1150 ± 50 Kg/m³
Densità malta fresca	1600 ± 50 Kg/m³
Densità malta indurita	1300 Kg/m³
Resa teorica a spessore 10 mm	12,7 Kg/m² ± 5 %
Resistenza a flessione (EN-1015-11)	1,1 N/mm²
Resistenza a compressione (EN-1015-11)	2,3 N/mm²
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN-1015-19)	μ=10
Coefficiente di conducibilità termica (EN-1745)	λ = 0,47 W/mK
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1
Tempo di presa (EN-13279-2)	150 ± 30 min.
Spessore minimo di applicazione	10 mm
Spessore massimo di applicazione	20 mm
pH	10

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI SOSTENIBILITA'	
Contenuto di riciclato (D.M 23/06/2022) CAM 2022	20%
CER (Catalogo Europeo Rifiuti)	170101-170107-170904 Inerte

AVVERTENZE

•La malta da intonaco va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
•La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
•Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
•Aerare i locali dopo la posa evitando forti sbalzi termici e forti ventilazioni sino al completo indurimento
•Proteggere la parete dalla rapida essiccazione se in presenza di temperature elevate o forte ventilazione onde evitare formazioni di fessure e "bruciature" dell' intonaco.
•In estate, dopo l'applicazione, bagnare ripetutamente le superfici esposte al sole
•Finiture, pitture, ecc devono essere applicate solo dopo la completa essiccazione e stagionatura (28 gg.) dell' intonaco.
•Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche: non idoneo a rivestimenti in ceramica di ogni tipo.
•L'intonaco va protetto da pitture e/o rivestimenti murali in pasta.
• Non idoneo a rivestimento di ogni tipo.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it.
Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.