Conforme alla norma europea **UNI EN 1504-3 R2**

MM40-FAST



Disponibile su ordinazione!

Malta cementizia da ripristino rapido non strutturale per interni e esterni rapida



COMPOSIZIONE

MM40-FAST è una malta secca composta da cemento grigio Portland, inerti calcarei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

MM40-FAST è una malta cementizia da riparazione non strutturale, ad alta resistenza, per interni ed esterni rapida, che trova impiego nell'esecuzione di risanamenti corticali del calcestruzzo e ristrutturazioni di superfici degradate e ammalorate nel tempo.

FORNITURA

• Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Inumidire prima dell'applicazione i supporti particolarmente assorbenti.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

MM40-FAST è lavorata manualmente aggiungendo ad ogni sacco il 21% di acqua pulita (circa 5,25 litri) e mescolare a mano o con agitatore meccanico sino al raggiungimento di un impasto omogeneo e tixotropico per non oltre 2 minuti. **MM40-FAST** viene applicato in un unico strato sino a coprire spessori compresi tra 10-20 mm. Per spessori superiori, applicare più strati a distanza di 1 giorno avendo cura di irruvidire lo strato precedente. **MM40-FAST** dopo essere impastato, deve essere applicato entro e nonoltre 30 minuti.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

MM40-FAST è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea **EN 1504**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

SCHEDA TECNICA		
Granulometria (EN-1015-1)		< 2,5 mm
Acqua d'impasto		21%
Massa volumica apparente		1350 ± 50 Kg/m³
Densità malta fresca		1700 ± 50 Kg/m³
Densità malta indurita		1550 Kg/m³
Resa teorica a spessore 10 mm		14 Kg/m² ± 5%
Resistenza a flessione a 28 gg. (EN-196/1)		6,5 N/mm²
Resistenza a compressione a 28 gg. (EN-12190)		15,8 N/mm²
Reazione al fuoco (EN-13501-1)		Classe A1
Tempo di irrigidimento (EN-13294)		40 ± 10 min.
Spessore minimo di applicazione		10 mm
Spessore massimo di applicazione		20 mm
pH		12,9
Caratteristiche prestazionali	**Valori misurati**	**Requisiti Norma**
Resistenza a compressione (EN-12190)	15,8 MPa	≥ 15 MPa
Contenuto ioni cloruro (EN-1015-17)	0,02%	≤ 0,05%
Legame di aderenza (EN-1542)	1,2 Mpa	≥ 0,8 MPa

AVVERTENZE

- **La malta da ripristino va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.**
- **La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.**
- **Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.**
- **Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.**

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.