MX30

Primer Fissativo per esterno



Linea **IDROPITTURE** | Codice MX30

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ED IMPIEGO

Primer fissativo pigmentato bianco pronto all'uso. Data la elevata penetrazione, uniforma e stabilizza l'assorbimento del supporto, preparando lo stesso ai successivi prodotti di finitura siano essi pitture al quarzo o rivestimenti a spessore di qualsiasi natura (silicati, silossanici, acrilici ecc.). Oltre a consolidare il supporto MX30 ne riduce drasticamente l'assorbimento di acqua, e lo protegge da possibili sviluppi di alghe e/o funghi.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E CICLO APPLICATIVO

Supporto
Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso etc. Eventuali muffe/alghe vanno eliminate mediante trattamento con idoneo detergente antimuffa. Vecchie pitturazioni di tipo sintetico andranno preventivamente asportate mediante idro-lavaggio ad alta pressione e/o idro-sabbiatura.

Stoccaggio
La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C. Conservare il prodotto non diluito in recipienti chiusi, al fresco e protetti dal gelo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE	
Colore	Bianco
Aspetto	Opaco
Composizione	A base resine sintetiche in emulsione
Peso Specifico	1,20 ± 0,05 Kg/l (EN ISO 2811-1)
Viscosità Brookfield	6.000 ± 2.000 cP (ASTM D 2196)
Residuo secco in peso	54 ± 2 % (EN ISO 3251)
Granulometria	S3 Grossa < 1,5 mm (ISO 797- UNI EN 1524)
Contenuto V.O.C.-C.O.V.	Primer fissanti. Valore limite EU (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/h BA): 30 g/l (2010). Il prodotto contiene al massimo 15 g/l di C.O.V.
Confezioni disponibili	5 Kg e 18 Kg
Certificazioni	

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	
Metodo applicativo	Pennello, rullo,
Diluizione	Pronto all'uso
Resa pratica	5-6 m²/l per mano
Numero di mani	1
Essiccazione	Secco al tatto: 2 h Per ricopertura minimo: 24 h

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

•Nota: L'ottenimento delle caratteristiche prestazionali è subordinato al rispetto della resa prescritta.
•Per evitare difetti di filmazione, non applicare a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30° C o con umidità relativa superiore all'85%.
•Basse temperature e alte umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
•Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto ed attenersi alle istruzioni di sicurezza in essa riportate.
•Mescolare accuratamente prima dell'uso.
• Prima della lavorazione proteggere gli elementi costruttivi adiacenti (porte, finestre, telai, ecc.) per proteggerli da sporco o da danni di altro tipo.
• Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
• Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
• Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
• Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
• Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dalla fine dell'applicazione.
• Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
• Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
• I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it.
Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.