MAGIX TRASPIRA

Idropittura traspirante per interni



Linea **IDROPITTURE** | Codice TR01

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ED IMPIEGO

Idropittura traspirante per interni ad elevata copertura, dotata di ottima pennellabilità e buon punto di bianco adatta a tutti i tipi di supporti comunemente utilizzati come intonaci minerali, rasature a base gesso, cartongesso, superfici già pitturate.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E CICLO APPLICATIVO

Supporto
Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso etc. Eventuali muffe sono da trattare con idoneo detergente antimuffa e successivamente trattate con idoneo fissativi a base acqua. Attendere 5-8 ore prima di procedere alla verniciatura.

Supporto già verniciato
Verificare lo stato e l'adesione della vecchia pittura e rimuovere le zone con scarsa aderenza e non coerenti mediante carteggiatura, Trattare eventuali muffe con idoneo detergente antimuffa e livellare eventuali imperfezioni con stucco.
Ripulire accuratamente le superfici da polvere e sporco e procedere quindi alla stesura di idoneo fissativo a base acqua prima di procedere alla pitturazione.

Voce di capitolato
Fornitura e posa di idropittura traspirante extra opaca per interni, a base di leganti sintetici in emulsione, adatta per supporti assorbenti ed irregolari di ambienti soggetti ad umidità costante ed elevata applicata in due mani a pennello o a rullo, inclusa la preparazione del supporto, la sistemazione di micro-cavillature, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

Stoccaggio
La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C. Conservare il prodotto non diluito in recipienti chiusi, al fresco e protetti dal gelo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE	
Colore	Bianco
Aspetto	Opaco
Composizione	A base resine sintetiche in emulsione
Peso Specifico	1,70 ± 0,05 Kg/l (EN ISO 2811-1)
Viscosità Brookfield	12.000 ± 3.000 cP (ASTM D 2196)
Residuo secco in peso	70 ± 2 % (EN ISO 3251)
Contenuto V.O.C.-C.O.V.	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite EU (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a BA): 30 g/l (2010).Il prodotto contiene al massimo 20 g/l di C.O.V.
Confezioni disponibili	14 litri
Certificazioni	

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300	
Brillantezza	Super-opaco < 5 Gloss a 85° (EN ISO 2813)
Granulometria	Fine < 100 µ (ISO 787- EN ISO 1524)
Resistenza al lavaggio	Classe 3 (ISO 11998)
Potere coprente	Classe 2 (con resa 5 m²/l) (ISO 6504-3)

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	
Metodo applicativo	Pennello, rullo, spruzzo airless
Diluizione	25-35 % in volume con acqua potabile
Resa pratica	10-12 m²/l per mano
Numero di mani	2
Essiccazione	Secco al tatto: 2 h Per ricopertura minimo: 6 h
Tipo di Supporto	Intonaco civile, gesso e cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, CLS e conglomerati assorbenti anche già trattati con precedenti pitturazioni purchè opportunamente preparati.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

•Nota: L'ottenimento delle caratteristiche prestazionali è subordinato al rispetto della resa prescritta.
•Per evitare difetti di filmazione, non applicare a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30° C o con umidità relativa superiore all'85%.
•Basse temperature e alte umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
•Mescolare accuratamente prima dell'uso.
• In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con idoneo detergente antimuffa.
• Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
• Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
• Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
• Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
• Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dalla fine dell'applicazione.
• Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
• Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
• I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it.
Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.